



分散剂 TCP-8030N

用途及类型

用于无光及平光乳胶漆中的高效阴离子分散剂。

物理化学特性

组 成	聚羧酸钠的水溶液
外 观	淡黄色液体
固 含 量	30%
pH	7.5 - 9.5
粘 度	55 - 150
溶 解 性	易溶于水
比 重	1.23

产品性能

- 在研磨过程中提供高效的分散性。
- 对颜、填料的承载能力强。
- 分散过程中保持较低的泡沫产生率。
- 能够保持成漆后体系的粘度稳定。
- 成漆后体系具有很好的冻融稳定性。

使用方法

TCP-8030N 应该在涂料生产的研磨阶段加入。加入量应按颜/填料（固体）重量的 0.2% - 0.7%（固体）添加分散剂 TCP-8030N。

包装及储运

包装为 20 公斤/桶。请在 5—35℃ 范围内储存，按一般化工品贮存及运输。

北京兴美亚化工有限公司 地址：北京朝阳区小营路 17 号金盟大厦 312 室 邮编：100101 电话：010-84895090/95 传真：010-84895097	沈阳美亚商贸有限公司 地址：沈阳市大东区小东路 241 号天阔华城 604 室 邮编：110042 电话：024-24340882 传真：024-24341149	北京兴美亚化工有限公司 青岛公司 地址：青岛市四方区长沙路 111 号大华宾馆 112 室 邮编：266044 电话：0532-84876115 传真：0532-84886177	西安美亚科贸有限公司 地址：西安市莲湖区大兴东路 47 号西北化工城 3 号楼 211 室 邮编：710016 电话：029-88543676 传真：029-86310006
---	---	--	---