



## 润湿剂 NP-10

### 化学特性

烷基酚聚氧乙烯醚

### 物理状态

自由流动粘稠液体

项目	指标
外观	澄清到微浊
颜色 (APHA %)	60
pH (10%溶液)	6-8
水分 (KARL FISHER) %	0.2
浊点 1%	60-65
中和数 (PH=7) mgKOH/g	0.4
HLB 值	13.2

### 使用方法

在乳胶漆中能有效润湿钛白粉和其他颜料、填料，如滑石粉、碳酸钙、高龄土等。能最佳保持涂料稳定性，有助于克服浮色、发花等弊病，缩短研磨分散时间。加入量为 0.1-0.2%（每吨乳胶漆）。

### 包装

200 公斤/桶，20 公斤/桶（分装）

北京兴美亚化工有限公司 地址：北京亚运村安慧东里 16 号楼 506 室 邮编：100101 电话：010-64980603/ 3676 传真：010-64980604	沈阳美亚商贸有限公司 地址：沈阳市大东区小东路 241 号 天阔华城 604 室 邮编：110042 电话：024-24340882 传真：024-24341149	北京兴美亚化工有限公司 青岛公司 地址：青岛市四方区长沙路 111 号 大华宾馆 112 室 邮编：266044 电话：0532-2605958 传真：0532-4886177	西安美亚科贸有限公司 地址：西安市莲湖区大兴东路 47 号西北化工城 3 号楼 211 室 邮编：710016 电话：029-8543676 传真：029-6310006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------